



## OBTENCIÓN DE FASE Y PROPIEDADES MAGNÉTICAS LTIP-MnBi MEDIANTE PROCESOS DE SOLIDIFICACIÓN RÁPIDA

J. Zamora\*, I. Betancourt, I. A. Figueroa

Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos, Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. 04510.

\*Correo Electrónico (autor de contacto): [zamenj@iim.unam.mx](mailto:zamenj@iim.unam.mx)

### RESUMEN

El compuesto intermetálico MnBi ha despertado interés como posible alternativa a los imanes permanentes basados en tierras raras. La fase magnética en dichos compuestos se conoce como "fase intermetálica de baja temperatura" (LTIP, por sus siglas en inglés)-MnBi. Esta fase posee propiedades magnéticas de gran utilidad para la fabricación de imanes permanentes, tales como una alta anisotropía uniaxial magnetocristalina ( $K_1 = 10^6 \text{ J/m}^3$ ) y una alta temperatura de Curie de 355 °C [1-3]. Las aleaciones MnBi son una opción viable para obtener imanes permanentes capaces de operar a mas de 200 °C, sosteniendo campos coercitivos de mas de 4 kOe. En este trabajo, se estudia la constitución de fases y su influencia en las propiedades microestructurales y magnéticas de aleaciones MnBi obtenidas mediante procesos de solidificación rápida. Los lingotes iniciales de Mn-Bi se obtuvieron por medio de horno de arco eléctrico en una atmósfera inerte. A partir de estos lingotes se obtuvieron cilindros y fragmentos de cintas, mediante las técnicas de colada por succión en molde de cobre y solidificación ultra-rápida, respectivamente. La distribución de fases de las aleaciones se realizaron mediante análisis de rayos X (Co-K $\alpha$ ,  $A=1.790 \text{ \AA}$ ), encontrándose la formación de Bi elemental, Mn y LTIP-MnBi. La caracterización microestructural de las muestras se llevó a cabo a través de microscopía electrónica de barrido (MEB). Las propiedades magnéticas, determinadas por magnetometría de muestra vibrante (MMV), mostraron que para los cilindros la magnetización de saturación,  $M_s$ , fue de 50 emu/g, mientras que el campo coercitivo,  $H_c$ , fue de 3 kOe. Por su parte, las cintas fragmentadas, presentaron  $M_s=8 \text{ emu/g}$  y  $H_c=6.2 \text{ kOe}$ . La presencia de zonas enriquecidas de Bi actúan como frontera de grano que dificulta el acoplamiento de intercambio intergranular, lo que tiene un efecto doble de dilución del momento magnético (baja  $M_s$ ) y un valor alto de  $H_c$ . Estos resultados muestran con claridad la marcada influencia de la constitución de fases en las propiedades magnéticas de aleaciones MnBi.

### ABSTRACT

The intermetallic compound MnBi has drawn attention as an alternative to rare-earth based permanent magnets. The magnetic phase of these compounds is known as "low-temperature intermetallic phase" (LTIP)-MnBi. This phase has magnetic properties useful for the development of permanent magnets, such as high uniaxial magnetocrystalline anisotropy ( $K_1 = 10^6 \text{ J/m}^3$ ) and high Curie temperature of 355 °C [1-3]. The MnBi alloys are a viable option for obtaining permanent magnets capable of operating at more than 200 °C, keeping coercive fields more than 4 kOe. In this work, we study the phase constitution and its influence on the microstructural and magnetic properties of MnBi alloys obtained by rapid solidification processes. Initial ingots of Bi-Mn master alloys were obtained by means of arc-melting of elemental constituents in a titanium-gettered inert atmosphere. From the master ingots, cylindrical rods and ribbons as fragmented pieces were obtained by means of suction-casting and melt-spinning technique, respectively. Phase distributions of the alloys were performed by X-ray diffraction analysis (Co-K $\alpha$ ,  $A=1.790 \text{ \AA}$ ), indicating the presence of elementary Bi, Mn and LTP-MnBi. Microstructure characterization of the samples by scanning electron microscopy (SEM). Magnetic properties, determined by vibrating sample magnetometry (VSM), were established as follows for cylindrical rods:  $M_s=50 \text{ emu/g}$  and  $H_c=3000 \text{ Oe}$ . Meanwhile, the ribbons showed a  $M_s=8 \text{ emu/g}$  and  $H_c=6.2 \text{ kOe}$ . The presence of non-magnetic Bi-rich zone acted as an intergranular phase

*caused a dilution effect on the magnetic moment, which produces to the low  $M_s$  and high  $H_c$  values. These results clearly show the strong influence of the constitution of phases in the magnetic properties of MnBi alloys.*

## **REFERENCIAS**

1. S. Kavita, U. M. R. Seelam, D. Prabhu, R. Gopalan, “On the temperature dependent magnetic properties of as-spun Mn-Bi ribbons”, J. Magn. Magn. Mater., Vol. 377 (2015) p. 485-489.
2. W. Xei, E. Polikarpov, J. P. Choi, M. E. Bowden, K. S. J. Cui, “Effect of ball milling and heat treatment process on MnBi powders magnetic properties”, J. Alloy Compd, Vol. 680 (2016), p. 1-5.
3. P. Toson, A. Asali, G.A Zickler and J. Fidler, “AB-Initio study on the hard magnetic properties of MnBi”, Phys. Procedia, Vol. 75 (2014) p. 1410-1414.

**TÓPICO DEL CONGRESO O SIMPOSIO: T16**

**PRESENTACIÓN (ORAL O PÓSTER): O (Oral)**